



tel. (022) 723-63-26
fax (022) 723-41-49
e-mail: asmet@asmet.com.pl
<http://www.asmet.com.pl>

tel. (033) 499-02-00
fax (033) 499-02-01
e-mail: bispol@bispol.com.pl
<http://www.bispol.com.pl>



Własności mechaniczne śrub bez łba i podobnych gwintowanych części złącznych wg PN-EN ISO 898-5
Mechanical properties of set screws and similar threaded fasteners according to PN-EN ISO 898-5

Własności mechaniczne/ Mechanical properties		Klasa własności/ Property classes			
		14H	22H	33H	45H
Twardość Vickersa HV 10 Vickers hardness HV 10	min	140	220	330	450
	max	290	300	440	560
Twardość wg Brinella HB, F=30 D ² Brinell hardness HB, F=30 D ²	min	133	209	314	428
	max	276	285	418	532
Twardość wg Rockwella, HRB Rockwell hardness HRB	min	75	95	-	-
	max	105		-	-
Twardość wg Rockwella, HRC Rockwell hardness HRC	min	-		33	45
	max	-	30	44	53

